




# INFORME DE ENSAYO

Nº  
**10/1344-451**

Bellaterra, 15 de Marzo de 2010

<b>ARIS-FLOOR, S.L.</b> NIF: B-64931066 C/ Catalunya, 12 08401 - GRANOLLERS (Barcelona)	<b>MC INDUST COLOR</b>	
<b>PASTAS AUTONIVELANTES PARA SUELOS</b> Según UNE-EN 13813:2003. Iniciales para Mercado CE		<b>Resultados</b>
1- Resistencia a la adherencia, UNE-EN 13892-8:2003		<b>3,1 N/mm<sup>2</sup></b>
2- Resistencia al desgaste BCA, UNE-EN 13892-4:2003		<b>60 µm</b>
3- Resistencia al impacto, UNE-EN ISO 6272-1:2004		<b>&gt;14,7 Nm</b>
Altura de caída a la que se observan las primeras fisuras y diámetro producido a esta altura:		<b>A 1500 mm SIN defectos. Diámetro del cráter: 14,3 mm.</b>

**Applus<sup>+</sup>**  
Certification  
Technological Center

Juan Martínez Egea  
Responsable de Materiales de Construcción  
LGA Technological Center S.A

**Applus<sup>+</sup>**  
Certification  
Technological Center

Raúl Martín García  
Técnico Responsable  
LGA Technological Center S.A